

Kladivková farba 3 v 1

Ochrana proti hrdzi, základný a vrchný náter s kladivovým efektom

Ochranný lak na kovy na báze rozpúšťadiel s dekoratívnym lakovaným povrchom, ktorý vďaka výraznému vytvoreniu efektu vyzerá ako kladivkový. Na antikorózne a dekoratívne nátery všetkých železných kovov, ako sú ploty, záhradné brány alebo balkónové zábradlia. Aktívne ochranné pigmenty proti hrdzi spoľahlivo uzatvárajú hrdzu a zároveň vysokokvalitné živice vytvárajú vrchný náter chrániaci pred vlhkosťou a spoľahlivo zabraňujú opätovnej tvorbe hrdze.

Popis produktu

Popis produktu

- Výrazný efekt úderu kladivom
- Lepidlo
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- S obsahom rozpúšťadla
- Ochrana proti hrdzi vďaka aktívnym pigmentom

Druh spojiva

Alkydharz, Thix-Alkydharz

Stupeň lesku

Lesklý

Farebný odtieň

Antracit, Silver, Čierna, Dunkelgrün

Veľkosť balenia

0,75l

Hustota

Približne 1,01 - 1,03 g/cm³, v závislosti od farebného odtieňa

Spracovanie

Spôsob aplikácie

Používajte univerzálne štetce (s plastovými alebo zmiešanými štetinami) alebo štetce s prírodnými štetinami (čínske štetiny). Spracovanie pomocou štetca.

Natieranie:
Pri práci so štetcom používajte špeciálne lakovnícke štetce s plastovými štetinami alebo zmiešanými štetinami.

Náterový systém

Pripravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava".
Na dosiahnutie dostatočnej ochrannej funkcie naneste aspoň 2 vrstvy. Dodržiavajte príslušné medzičasy schnutia.

Pracovná teplota

Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

Inštrukcie pre spracovanie

- Pred použitím dobre premiešajte.
- Efekt kladiva sa vytvorí do 1 minúty. Aby ste predišli štrukturálnym chybám, vrchný náter následne nedotierajte. Náter by mal byť samostatný a homogénny bez dutín a nedokonalostí.
- Vždy pracujte za mokra, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Príliš hrubé vrstvy, ako aj príliš krátky čas schnutia medzi nátermi môžu viesť k pokrčeniu povrchu laku a predĺženému času schnutia.
- Na susediacich plochách používajte len materiál z jednej výroby (šarže).
- Počas práce a sušenia v interiéri zabezpečte dostatočné vetranie.
- Výsledkom náteru musí byť samostatná, homogénna vrstva farby bez nedokonalostí. Len tak sa zabezpečí dlhodobá a bezpečná ochrana proti korózii.

Spotreba

Cca 125 ml/m² na jednu vrstvu. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od nasiakavosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.

Riedenie

Produkt je pripravený na použitie. Používajte neriedený.

Doba schnutia

Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti:
Po približne 2 hodinách (ale pred uplynutím 5 hodín) **sa môže naniesť nový náter**.
Úplne vyschne približne po 21 dňoch (počas tejto doby povrch neupravujte kvôli zvrásneniu).
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.

Čistenie náradia

Nástroje po použití ihneď vyčistite univerzálnym riedidlom Nitro.

Všeobecné informácie

- Kladivkové laky sa môžu prelakovať len kladivkovými lakmi. Pri iných systémoch sa môže vyskytnúť priľnavosť alebo povrchové chyby.
- Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.
- Na dosiahnutie dlhej životnosti náteru by sa mal náter minimálne raz ročne skontrolovať na eventuálne poškodenie. Poškodenie musí byť profesionálne odstránené.
- Nedostatok denného svetla (nedostatok UV žiarenia), tepelné a chemické vplyvy, napr. výpary z čistiacich prostriedkov, lepidiel, náterových alebo tesniacich materiálov, môžu spôsobiť zožltnutie povrchu čírych, bielych a svetlých odtieňov farby. To je typické pre laky zo syntetických živíc a nepredstavuje žiadnu vadu produktu.
- Počas sušenia zabráňte mechanickému namáhaniu povrchov, pôsobeniu striekajúcej a dažďovej vody.
- Vznik zápachu počas aplikácie a schnutia je typický pre náterové systémy na báze rozpúšťadiel a nepredstavuje chybu výrobku.
- Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode.

Podklady a ich príprava

Podklad

Všetky uvedené základné nátery sú vhodné pre aplikáciu, v závislosti na požiadavkách je možné použiť aj iné základné nátery. Informácie k príprave podkladu v nasledujúcej tabuľke.

Podklad musí byť čistý od znečistenia, separačných prípravkov, suchý, čistý, stabilný a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.

Podklad	Stav podkladu / príprava	Základný náter
Staré nátery	Staré nátery obrúste a podľa potreby ich odmastite.	Bez nutnosti základného náteru
	Odstráňte staré nosné nátery. Odstránené staré nátery a poškodené miesta v starých náteroch ošetrite podľa príslušného podkladu.	
Železo / oceľ	Mechanicky odstráňte hrdzu, valcovaciu kôru, okuje a zvyšky zvárania, a to až kým nie je viditeľný kovovo lesklý povrch. Okrem toho by ste mali zaobliť ostré hrany a ostrapky.	Bez nutnosti základného náteru

Upozornenie k produktu

Zloženie podľa VdL	Alkydharz, Thix-Alkydharz, anorganische Pigmente, Effektpigmente, Aliphaten, Glykole, Filmbildehilfsmittel, Ester, Additive, Antihautmittel, Sikkative
Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]	Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.
GISCODE	BSL50
VOC-bezpečnostné inštrukcie	EÚ-limit pre tento produkt (Kat. A/i): 500g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. <510 g/l VOC.
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia	Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 080111
Ďalšie bezpečnostné pokyny	Pri brúsení použite prachový filter P2. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Počas používania farieb nejesť, nepiť a nefajčiť. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.
Technický servis	**Telefónne číslo výrobcu:** 00490 800 6333 3782 **E-mail:** anwendungstechnik@meffert.com **Telefón dodávateľa:** 00420 800 156 612 **E-mail:** meffert@meffert.cz

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácaju platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Nemecko
Telefón: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com